



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije



OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA

**Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora
za pročišćavanje otpadnih voda**

**Mentor: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
Doktorand: Vanja Gilja, mag. ing. oeconoing.**

Zagreb, veljača 2016.



Otpadne vode



razvoj
industrije + povećanje broja
stanovnika = otpadne vode

- industrijske i komunalne otpadne vode → organska onečišćiva (pesticidi, farmaceutici, bojila)
- razvoj novih tehnologija za obradu voda → ekološki prihvatljive, jeftine, učinkovite

Napredni oksidacijski procesi

- koriste kemijsku, mehaničku, električnu ili energija zračenja

➤ nastaju •OH radikali:


- veliki oksidacijski potencijal (2,80 V)
- vrlo reaktivni, neselektivni
- mineralizacija organskog onečišćenja (H_2O , CO_2)

Heterogena fotokataliza

- razgradnje onečišćenja pomoću fotokatalizatora i svjetla
 - metalni oksidi (**TiO₂**, **ZnO**, WO_3 , Fe_2O_3) - anorganski **poluvodiči**

ZnO i TiO₂ - netoksični, jeftini, kemijski stabilni, fotokatalitički aktivni u ultraljubičastom (UV) području Sunčevog svjetla

Fotokatalitički proces na TiO_2 katalizatoru



Aktivacija fotokatalizatora u Vis području

NEDOSTATAK

aktivan u **UV području**
(**3-5%** ukupnog Sunčevog zračenja)

CILJ




proširiti aktivnost u **Vis područje**
(390-760 nm)

Metode aktivacije fotokatalizatora:

1. dopiranje prijelaznim ili plemenitim metalima (Ni, Fe, Ru, Pd)
2. aktivacija površine pigmentima
3. primjena višekomponentnih materijala
4. **aktivacija vodljivim polimerima** (polianilin, polipirol)


Aktivacija fotokatalizatora vodljivim polimerom

- vodljivi polimer: niža E_g od TiO_2/ZnO  fotosenzibilni (Vis područje)




- konjugirani organski polimeri, elektrovodljivi

Polipirol (PPy)





Polianin (PANI)



Lebdeći pepeo (FA)


nosač fotokatalizatora → lakše izdvajanje iz reakcijske smjese

- spaljivanje ugljena u termoelektranama
- homogeni **otpadni material**
- sastav: SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , ...



Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda

Priprema polimernog nanokompozitnog fotokatalizatora



- imobilizacija fotokatalizatora (TiO_2/ZnO) na čestice lebdećeg pepela
- in-situ sinteza vodljivog polimera i nanokompozita (FA/ TiO_2 , FA/ ZnO)

Cilj

Razvoj nanokompozitnih fotokatalizatora na osnovi vodljivih polimera (polipirola, polianilina) te TiO₂ i ZnO za pročišćavanje otpadnih voda.

Djelotvornost nanokompozitnog fotokatalizatora s proširenim fotokatalitičkim djelovanjem u vidljivom djelu Sunčevog zračenja ispitat će se na modelnim organskim onečišćivalima pod utjecajem simuliranog Sunčevog zračenja.

Hipoteza

Modificiranjem uvjeta sinteze dobit će se odgovarajuća struktura vodljivog polimera. U nanokompozitnom fotokatalizatoru (vodljivi polimer/TiO₂ ili ZnO) takvi vodljivi polimeri uspješno će aktivirati fotokatalizator TiO₂ ili ZnO u vidljivom dijelu svjetla koje je veće valne duljine, a niže energije od UV svjetla.

Očekivani znanstveni doprinos

- 1. Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda.**
- 2. Aktivacija fotokatalizatora u vidljivom dijelu Sunčevog zračenja većih valnih duljina i nižih energija od UV svjetla.**
- 3. Učinkovito uklanjanje nanokompozitnih fotokatalizatora nakon fotokatalitičkog procesa.**

Metodologija rada

**modifikacija
lebdećeg pepela**

- vrijeme tretiranja
- vrsta kiselina
- koncentracija kiselina

**sinteza
 TiO_2 i ZnO**

- sol-gel sinteza
- vrijeme kalciniranja

**sinteza
 $PANI$ i PPy**

- vrijeme sinteze
- temperatura
- konc. monomer/oksidans
- ($FeCl_3$, APS)

Metode karakterizacije

BET metoda
Sastav i struktura:
XRD, SEM

UV/Vis
spektrofotometrija
Sastav i struktura:
XRD, SEM

CV, el. vodljivost,
UV/Vis
spektrofotometrija
Sastav i struktura:
XRD, SEM


Metodologija rada

Polimerni nanokompozitni fotokatalizator


- Sastav i struktura: **XRD, SEM**
- Fotokatalitička aktivnost: **UV/VIS spektrofotometrija**
- Parametri kvalitete vode: **TOC, KPK, BPK5, toksičnost (*Vibrio fischeri*)**

optimalni uvjeti fotkatalize (RR 45 i AB 25)

- koncentracija bojila,
- pH vrijednost vodene disperzije,
- kinetika procesa, **stabilnost fotokatalizatora**
- simulirano sunčev zračenje



Reactive red 45 (RR 45)




Acid blue 25 (AB 25)

Preliminarna istraživanja


Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda

Modifikacija lebdećeg pepela


- lebdeći pepeo tretiran 3,5 M HCl (1, 2 i 4 dana)



Difraktogram modificiranog lebdećeg pepela



FA0 (1000x)



FA3,5-1 (1000x)


SEM mikroografi nemodificiranog i modificiranog lebdećeg pepela

Naziv uzorka	Specifična površina (BET) m^2/g	Ukupni volumen pora cm^3/g
FA-0	3,9310	$6,312 \times 10^{-3}$
FA3,5-1	12,8021	$16,12 \times 10^{-3}$
FA3,5-2	4,7412	$14,819 \times 10^{-3}$
FA3,5-4	3,7481	$10,102 \times 10^{-3}$

Brunauer-Emmett-Teller (BET) analiza uzorka; povećanje specifične površine i ukupnog volumena pora


Sol-gel sinteza TiO_2

- tri različite sol-gel sinteze TiO_2 , kalcinacija (400, 500 i 600 °C)




Smanjenje postotka obojenja ovisno o vremenu fotokatalitičke razgradnja
bojila RR 45 uz primjenu TiO_2

Difraktogrami sintetiziranih uzoraka TiO_2 kalciniranih na 400, 500 i 600 °C




Priprema nanokompozita TiO_2/FA





Smanjenje postotka obojenja ovisno o vremenu fotokatalitičke razgradnja bojila RR 45 uz primjenu TiO_2/FA nanokompozita

Ispitivanje stabilnosti fotokatalizatora provedbom 5 ciklusa fotokatalize



Sinteza polipirola

- konverzija monomera pirola – omjer monomer/oksidans, duljina trajanja sinteze



Literatura

- [1] D. E. Vidal-Dorsch, S. M. Bay, K. Maruya, S. A. Snyder, R. A. Trenholm, B. J. Vanderford, Contaminants of emerging concern in municipal wastewater effluents and marine receiving water, Environ. Toxicol. Chem. 31 (2012) 2674-2682.
- [2] C. C. A. Loures, M. A. K. Alcântara, H. J. Izário Filho, A. C. S. C. Teixeira, Advanced oxidative degradation processes: fundamentals and applications, Int. Rev. Phys. Chem. Eng. 5 (2013).
- [3] A. O. Ibhadon, P. Fitzpatrick, Heterogeneous photocatalysis: recent advances and applications, Catalysts 3 (2013) 189-218.
- [4] U. G. Akpan, B. H. Hameed, The advancements in sol-gel method of doped-TiO₂ photocatalysts, Appl Catal a-Gen 375 (2010) 1-11.
- [5] S. Ghosh, N. A. Kouame, L. Ramos, S. Remita, A. Dazzi, A. Deniset-Besseau, P. Beaunier, F. Goubard, P. H. Aubert, H. Remita, Conducting polymer nanostructures for photocatalysis under visible light, Nat. Mater. 14 (2015) 505-511.
- [6] A. S. Oliveira, E. M. Saggioro, T. Pavesi, Solar photochemistry for environmental remediation – advanced oxidation processes for industrial wastewater treatment, u S. Satyen (ur.), Molecular Photochemistry - Various Aspects, InTech, 2012, str. 294.
- [7] P. Kannusamy, T. Sivalingam, Chitosan-ZnO/polyaniline hybrid composites: Polymerization of aniline with chitosan-ZnO for better thermal and electrical property, Polym. Degrad. Stabil., 98 (2013) 988-996.
- [8] B. Shahmoradi, K. Byrappa, A. Maleki, Surface modification of ZnO and TiO₂ nanoparticles under mild hydrothermal conditions, Mater. Sci. Eng., A 3 (2013) 50-56.
- [9] O. Sheikhnejad-Bishe, F. Zhao, A. Rajabtabar-Darvishi, E. Khodadad, Y. D. Huang, Precursor and reaction time effects in evaluation of photocatalytic properties of TiO₂ nanoparticles synthesized via low temperature, Int. J. Electrochem. Sc 9 (2014) 3068-3077.



Hvala na pozornosti!